

Z HISTORIE:

V dobách antického Říma se těžil tvrdý vápenný Travertin z pahorků na sever a východ od Říma. Tento pevný a odolný materiál se používal při stavbách monumentálních objektů. Jeho cenu zvyšovaly přírodní barevné odstíny, dané místem naleziště. Travertin je kámen středně odolný, dobře snáší zatížení a nepříznivé povětrnostní vlivy. Omezené zásoby tohoto přírodního materiálu a nákladná těžba vedly k hledání výrobku, který by jeho vzhled co nejvěrněji napodobil a zachoval jeho vlastnosti. Výsledkem je výrobek TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS.

CHARAKTERISTIKA:

TRAVERTINO ROMANO je moderní výrobek, který dokonale napodobuje vzhled lámaného kamene. Spojuje přírodní vzhled s elegancí zpracování. Umožňuje vytvářet nádherné efekty v nejrůznějších odstínech Travertina, s granulací pískovce, lávového kamene nebo v podobě stavebních kvádrů. Může být použit v nespočetných variacích: polotransparentní sametový vzhled, zlatavý efekt, intenzivní přírodní odstíny, kovové a perleťové reflexy.

POPIS VÝROBKU:

TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS® je speciální dekorativní omítka, která je připravena k použití pro exteriér a interiér. Produkt je složen z vybraných mramorových zrn, písku a vyzrálé vápenné mazaniny.

Materiál se dodává v podobě homogenní pasty, která se velmi snadno aplikuje a umožňuje vytvořit povrch, který imituje strukturu přírodního kamene.

Složení výrobku zajišťuje jeho dokonalou přilnavost na jakýkoliv typ podkladu na venkovních nebo vnitřních stěnách.

TRAVERTINO ROMANO vykazuje vynikající uživatelské vlastnosti, jako je paropropustnost, voděodolnost, odolnost proti plísním a ochrana povrchu před nepříznivými povětrnostními vlivy.

- mnohostrannost použití (historické i moderní objekty)
- snadná reprodukce vzhledu přírodního kamene
- vysoká odolnost, vodoodpudivost, paropropustnost
- pro exteriér a interiér

ZPŮSOB APLIKACE:

Ze starých již dřívě natíraných stěn oškrábeme staré nesoudržné nátěry, odstraníme případné odlupující se části a provedeme vyspravení povrchu. Nové stěny musí být řádně vyzrálé a suché, zbavené případného prachu a nečistot. Na připravený podklad nanese penetraci BLANKOR nebo NEOKRYLL firmy OIKOS®.

Upozornění: Zjistíme-li po otevření balení TRAVERTINA ROMANA, že na povrchu je voda, je tuto nutné odlít. Následně promícháme materiál špachtlí. V žádném případě nesmí být materiál míchán v míchacím zařízení nebo za pomoci vrtačky.

TRAVERTINO ROMANO nanese na povrch za použití nerezového hladítka firmy OIKOS®, přičemž vrstva materiálu by měla být přibližně 1,5 – 2,0 mm. Následně pokračujeme ve vytváření nepravidelné struktury (prohlubně a stříšky), např. za použití kartáče MILLE RIGHE (art. 133).

Jakmile povrch začne zasychat a nelepí na dotek, vyhlazujeme jej nerezovým hladítkem, čímž zmenšujeme prohlubně a vytváříme strukturu Travertina.

Abychom docílili efekt kamenných bloků, vytvoříme drážky v povrchu TRAVERTINA ROMANA použitím hrany malé špachtle (art. 111 firmy OIKOS), případně jiného vhodného nástroje.

Před aplikací finitur necháme schnout 24 hodin.

STR. 1/2

Vydáno 1.1.2006

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

LIBEREC Krátká 388/2, 460 01 servisní tel.: 777 212 111 tel.: 485 161 612 fax: 485 160 628 e-mail: aviscolor@oikos.cz	BRNO Bratislavská 48/50, 602 00 servisní tel.: 777 810 355 - 6 tel.: 545 245 294 fax: 545 247 447 e-mail: avisbrno@oikos.cz	PLZEŇ Slovanská 100, 326 00 servisní tel.: 777 810 362 - 3 tel.: 377 455 331 fax: 377 455 331 e-mail: avisplzen@oikos.cz	PRAHA Křížkovského 10, 130 00 servisní tel.: 777 810 357 tel.: 222 721 635 fax: 222 721 635 e-mail: avispraha@oikos.cz	OSTRAVA 28. října 275, 709 00 servisní tel.: 777 810 361 tel.: 596 620 701 fax: 596 620 701 e-mail: avisostrava@oikos.cz	BRATISLAVA Rožňavská 1, 831 04 servisní tel.: +421 905 712 809 tel.: +421 2 446 355 07 fax: +421 2 446 355 17 e-mail: oikos@stonline.sk
---	--	--	--	--	--

TRAVERTINO ROMANO přírodní povrch

K ochraně a udržení přírodního vzhledu TRAVERTINA, aplikujeme štětcem 1 nátěr neředěné FINITURY po celé ploše včetně prohlubní.

TRAVERTINO s barevným povrchem

Aplikujeme houbou případně štětcem 1 nátěr neředěné FINITURY, dáváme pozor, abychom barvu rozetřeli pouze po hladkých plochách a nedovolili výrobku se dostat do prohlubní.

Počkáme dokud nátěr FINITURY nezaschne (cca 2 hod.) a pokračujeme s aplikací 2. vrstvy FINITURY probarvené do požadovaného odstínu a zředěné maximálně 50 % vody. Nakonec za pomoci houby odstraníme přebytečnou nevsáknutou FINITURU, která díky rozdílné schopnosti absorpce plochých míst a více porézních prohlubní vytváří konečný efekt, kde se střídají světlejší a tmavší místa.

TONER pro Finituru

Abychom dosáhli jednoho z barevných odstínů (Acquabianca, Tivoli, Avana, Dorato, Toscano, Striato, Anticato, Biancospino) smícháme **100 ml** příslušného **TONERU s 11** neředěné **FINITURY**.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Výrobek je označen Xi dráždivý, R41. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

První pomoc: při nevolnosti zabezpečit přísun čerstvého vzduchu. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

BALENÍ:

TRAVERTINO ROMANO : 5 kg, 20 kg

FINITURA : 0,5 , 1 , 4 litrů

TONER : 0,1 litrů

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:

Barva : bílá

Ředění : připraveno k použití

Vydatnost : 2 kg/m²

Nářadí : nerezové hladítko střední , malá špachtle, kartáč MILLE RIGHE firmy OIKOS[®]

Penetrace : NEOKRYLL, BLANKOR firmy OIKOS[®]

Ochranné přípravky : TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy OIKOS[®]

Teplota při aplikaci : od +10°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)

Doba schnutí – na dotek : 2 - 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)

Doba schnutí – na omytí : 30 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)

Doba schnutí – kompletní : 20 – 25 dní (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)

Doba schnutí – mezi vrstvami : 24 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)

Čištění nářadí : vodou

Upozornění : Povrch chraňte před deštěm 48 – 72 hodin po aplikaci

TRAVERTINO ROMANO firmy OIKOS[®] zabráňuje tvorbě plísní a růstu bakterií.

Je bez zápachu, netoxický, nehořlavý a šetrný k životnímu prostředí.

STR. 2/2

Vydáno 1.1.2006

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

LIBEREC Krátká 388/2, 460 01 servisní tel.: 777 212 111 tel.: 485 161 612 fax: 485 160 628 e-mail: aviscolor@oikos.cz	BRNO Bratislavská 48/50, 602 00 servisní tel.: 777 810 355 - 6 tel.: 545 245 294 fax: 545 247 447 e-mail: avisbrno@oikos.cz	PLZEŇ Slovanská 100, 326 00 servisní tel.: 777 810 362 - 3 tel.: 377 455 331 fax: 377 455 331 e-mail: avisplzen@oikos.cz	PRAHA Křížkovského 10, 130 00 servisní tel.: 777 810 357 tel.: 222 721 635 fax: 222 721 635 e-mail: avispraha@oikos.cz	OSTRAVA 28. října 275, 709 00 servisní tel.: 777 810 361 tel.: 596 620 701 fax: 596 620 701 e-mail: avisostrava@oikos.cz	BRATISLAVA Rožňavská 1, 831 04 servisní tel.: +421 905 712 809 tel.: +421 2 446 355 07 fax: +421 2 446 355 17 e-mail: oikos@stonline.sk
---	--	--	--	--	--