

POPIS VÝROBKU:

TRAVERTINO ROMANO DESIGN je speciální dekorativní probarvená omítka v exkluzivní úpravě pro interiérové povrchy. Přináší nové možnosti ztvárnění struktury a vizuální podoby přírodního kamene. Nechává se inspirovat půvabem struktury kamene a vytváří moderní a neobyčejně působivé barevné varianty. Výrobek je dostupný v sytých odstínech: černá, červená, béžová, šedá, žlutá a přírodní/bílá, s možností dalších barevných povrchových úprav.

TRAVERTINO ROMANO DESIGN díky svému složení z vybraných mramorových zrn, písku a vyzrálé vápenné mazaniny prokazuje vynikající vlastnosti, jako je velmi vysoká mechanická odolnost, vysoká paropropustnost a voděodolnost. Dodává se v podobě homogenní pasty, která se snadno aplikuje a umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit povrch imitující strukturu přírodního kamene a další efekty (beton atd). Složení výrobku zajišťuje jeho dokonalou přilnavost k podkladu. Je bez zápachu, nehořlavé a šetrné k životnímu prostředí.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být zcela suchý a vyzrálý. Nové omítky by měly být vyzrálé nejméně 30 dní tak, aby dovolily kompletní vyzrání materiálu. Očistíme povrch, na který budeme materiál nanášet, odstraníme odlupující se části z povrchu. Na staré a srašující povrchy použijeme penetraci CRILUX firmy Oikos. Na všechny ostatní typy povrchů použijeme penetraci IL PRIMER firmy Oikos tak, abychom zajistili sjednocení povrchu.

ZPŮSOB APLIKACE:

TRAVERTINO ROMANO DESIGN : materiál nanese pomocí nerezového hladítka firmy Oikos (art.113), přičemž síla vrstvy by měla být přibližně 1,5 – 2,0 mm. Následně pokračujeme ve vytváření nepravidelné struktury pomocí kartáče Mille Righe (art.133). Kartáčem vytváříme nepravidelné žilkování a nerovnoměrné prohlubně.

Jakmile začne materiál povrchově zasychat, vyhlazujeme jej nerezovým hladítkem, čímž zmenšujeme prohlubně a vytváříme strukturu travertinu. Než je povrch zcela suchý, znovu opakujeme vyhlazování povrchu. Působíme větším tlakem, až je povrch hladký, přičemž nepravidelné žilkování a prohlubně zůstávají zachovány a vytváří imitaci kamene.

K dosažení efektu kamenných bloků vytvoříme drážky v povrchu materiálu TRAVERTINO ROMANO DESIGN použitím hrany malé špachtle (art.111 firmy OIKOS), případně jiného vhodného nástroje.

DOKONČENÍ, OCHRANA:

TRAVERTINO ROMANO DESIGN (černá, červená, béžová, šedá, žlutá):

Nepožadují se další konečné povrchové úpravy.

V případě požadavku voděodolnosti povrchu aplikujeme nátěr BETONCRYLL IDROPELENTE.

TRAVERTINO ROMANO DESIGN přírodní/bílá:

K ochraně povrchu a zvýšení voděodolnosti povrchu aplikujeme jeden nátěr nebarvené FINITURY TRAVERTINO ROMANO.

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE:

Výrobek neobsahuje žádné škodlivé látky, pigmenty nebo složky obsahující těžké kovy jako chrom a olovo. Neobsahuje těkavá organická rozpouštědla, aromatické uhlovodíky nebo chloridy. Nehrozí nebezpečná polymerizace. Výrobek je nehořlavý, pro skladování, manipulaci a transport není zapotřebí žádných speciálních opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku. Výrobek je označen Xi dráždivý, R41. Odpad likvidujeme ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu. Pokud je dodržen správný postup při zpracování a základní hygienické a bezpečnostní předpisy, nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví.

Upozornění: Vyvarujte se déle trvajícího kontaktu materiálu s kůží. Při styku s pokožkou důkladně omýt vodou a mýdlem, pak ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchnout velkým množstvím pitné vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

STR. 1/2

Vydáno 1.12.2009 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhraujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

LIBEREC Krátká 388/2, 460 01 servisní tel.: 777 212 111 tel.: 485 161 612 fax: 485 160 628 e-mail: aviscolor@oikos.cz	BRNO Bratislavská 48/50, 602 00 servisní tel.: 777 810 355 - 6 tel.: 545 245 294 fax: 545 247 447 e-mail: avisbrno@oikos.cz	PLZEŇ Slovanská 100, 326 00 servisní tel.: 777 810 362 - 3 tel.: 377 455 331 fax: 377 455 331 e-mail: avisplzen@oikos.cz	PRAHA Křížkovského 10, 130 00 servisní tel.: 777 810 357 tel.: 222 721 635 fax: 222 721 635 e-mail: avispraha@oikos.cz	OSTRAVA 28. října 275, 709 00 servisní tel.: 777 810 361 tel.: 596 620 701 fax: 596 620 701 e-mail: avisostrava@oikos.cz	BRATISLAVA Rožňavská 1, 831 04 servisní tel.: +421 905 712 809 tel.: +421 2 446 355 07 fax: +421 2 446 355 17 e-mail: oikos@stonline.sk
---	--	--	--	--	--

TECHNICKÉ ÚDAJE PRO APLIKACI:**Ředění :** připraveno k použití**Vydatnost :** 2 kg/m²**Aplikační nářadí:** nerezové hladítko střední, malá špachtle, kartáč Mille Righe (art. 113, art. 133 a 111) firmy Oikos**Penetrace:** CRILUX, IL PRIMER firmy Oikos**Ochranné přípravky:** TRAVERTINO ROMANO FINITURA firmy Oikos (pouze pro odstín přírodní/bílá)

BETONCRYLL IDROPELENTE firmy Oikos (pro odstíny černá, červená, béžová, šedá, žlutá)

Teplota při aplikaci: od +10°C do +36°C (při relativní vlhkosti nepřesahující 80%)**Doba schnutí - na dotek:** 2 - 4 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)**Doba schnutí - na omytí:** 30 dní (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)**Doba schnutí - kompletní:** 20 - 25 dní (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)**Doba schnutí - mezi vrstvami:** 24 h (při teplotě +20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75%)**Čištění nářadí:** vodou**Upozornění:** Chraňte povrch před kontaktem s vodou 48-72 hodin po aplikaci.

Výrobek není vhodné promíchávat na míchacím zařízení, dochází ke zvýšení viskozity. Promíchejte opatrně ručně.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU:**Složení:** písek, vybraná mramorová zrna, vyzrálá vápenná mazanina**Specifická hmotnost:** 1,65 kg/l +/- 3%**Velikost zrna:** max.0,8 mm**Struktura:** Travertino**PH:** 12,5 -13,5**Viskozita:** pastovitá**Skladovací teplota:** +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem.**Paropropustnost Sd:** (UNI EN ISO 7783-2): vysoká, Sd=0,010 m, $\mu = 3,28$ **Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/CE:** Třída: A/1; VOC: 8 g/l (max); Limit I (od 1.1.2007): 300 g/l, Limit II (od 1.1.2010): 200 g/l**Barva:** bílá + 5 barevných variant**Balení:** 5 kg a 20 kg

STR. 2/2

Vydáno 1.12.2009

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technické listy.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností využijte poradenského servisu na níže uvedených telefonních číslech naší společnosti.

LIBEREC	BRNO	PLZEŇ	PRAHA	OSTRAVA	BRATISLAVA
Krátká 388/2, 460 01	Bratislavská 48/50, 602 00	Slovanská 100, 326 00	Křížkovského 10, 130 00	28. října 275, 709 00	Rožňavská 1, 831 04
servisní tel.: 777 212 111	servisní tel.: 777 810 355 - 6	servisní tel.: 777 810 362 - 3	servisní tel.: 777 810 357	servisní tel.: 777 810 361	servisní tel.: +421 905 712 809
tel.: 485 161 612	tel.: 545 245 294	tel.: 377 455 331	tel.: 222 721 635	tel.: 596 620 701	tel.: +421 2 446 355 07
fax: 485 160 628	fax: 545 247 447	fax: 377 455 331	fax: 222 721 635	fax: 596 620 701	fax: +421 2 446 355 17
e-mail: aviscolor@oikos.cz	e-mail: avisbrno@oikos.cz	e-mail: avisplzen@oikos.cz	e-mail: avispraha@oikos.cz	e-mail: avisostrava@oikos.cz	e-mail: oikos@stonline.sk